

Испытательный центр «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ASK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский райо, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, оф. 11-н
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



ОТЧЕТ ИСПЫТАНИЯ. № 22-20 от 07 августа 2020 г

В соответствии с Актом отбора образцов б/№ от 26 июня 2020 года были проведены испытания образцов продукции:

1. Плитка кислотоупорная, произведенная в соответствии с ГОСТ 961-89; Заказчиком/Изготовителем ООО «Евро-Керамика Печоры», были предоставлены 10 (десять) образцов данного типа.

Условия проведения испытаний :

- температура окружающей среды 21°С;
- относительная влажность 56 %;
- атмосферное давление 767 мм рт. ст.;

Наименование средств измерения и испытательного оборудования: Весы лабораторные ВЛЭ-6202С, 2017г., зав.№F70-005, инв. № 004,свидетельство о поверке №0106-2020, до 25.02.2021; Шкаф сушильный ШС-80 МК СПУ , 2017г., зав. №30513, инв. № 046, аттестат №200793, до 25.02.2021; установка лабораторная испытательная.

Подготовка образцов – сушка до постоянной массы.

Результаты испытания образцов продукции
ООО «Евро-Керамика Печоры»:

№ п/п	Маркировка ЗАКАЗЧИКА	Методика	Наличие/отсутствие искр при скорости абразивного материала 570 м/мин	Наличие/отсутствие искр при скорости абразивного материала 1200 м/мин	Результат испытания
1	2	3	4	5	6
1	Плитка кислотоупорная, ГОСТ 961-89	СТО-004-02495342-2010	наличие	наличие	искрящее

Отчет испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ОТЧЕТА ЗАПРЕЩЕНА!