Himflex®
системы химически стойких покрытий

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ (КЛЕЯ) “ХИМФЛЕКС” ПО ОСНОВНЫМ ПОЗИЦИЯМ

Наименование продукции	Область применения	Исходное состояние, состав	Цвет, упаковка	Применение в пищевых цехах	Прочность Мпа при (на)		Кисл.-стойк., % (10 % HCl)	Щел.-стойк., % (10 % NaOH)	Температ. исполь-я поверх-ти	Рабочее время состава (мин)	Адгезия к бетону (Мпа), не менее	Цена с НДС за комплект (упаковку руб.)		
					сжатии	растяж						↓ 5 т.	от 5-10 т	↑ 10 т.
1. Химически стойкие (кислотощелочестойкие) клеи для плитки														
Химфлекс HN	для укладки штучных кислотоупорых матери-в, для внутренних работ	Двухкомпонентный, полимерсиликатный состав.	Темно-серый 27 кг (20 + 7)	Да	20	(Изгиб) 12	95	Не стоек	До+ 900° С	45	2,0	682	647,9	613,8
Химфлекс 2КХ	для сверхпрочной укладки штучных кислотоупорных изделий (плитка, кирпич) при облицовке строительных конструкций и футеровке технического оборудования. Для наружных и внутренних работ.	Двухкомпонентный, эпоксидный состав.	Св-серый ведро 10 кг (9,2+0,8)	Да	45	22	98	98	от-20°С до +100°С,	60	3,5	2110	2004,5	1899
Химфлекс 3КХ			Свет.-серый ведро 10 кг (9+1)	Да	50	22	98	98	от-20°С до +120°С,	60	3,5	3160	3002	2844
Химфлекс 5КХ	для сверхпрочной фиксации плитки, керамогранита, мозаики, натурального камня, каменного шпона (гибкого камня) и плавленого базальта Для наружных и внутренних работ.	Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановой состав. (эластичный)	белый ведро 5 кг (4,6 + 0,4)	Да	-	-	(10% HCl) 95	(10% NaOH) 95	от-35°С до +100°С	45	3,5	1550	1092,5	1035
Химфлекс КХ		Двухкомпонентный эпоксидный состав	серый ведро 10 кг (9,2 + 0,8)	Да	45	22	(10% HCl) 95	10 % NaOH 95	-30°С до + 90° С	45	3,5	1620	1539	1458

2. Химически стойкие затирки для межплиточных швов														
												до 3 т.	от 3-5 т	от 5т.
1. Химфлекс-2Ф (Затирка)	Затирка предназначена для заполнения межплиточных швов между различными штучными облицовочными изделиями.	Двухкомпонентный, эпоксидный состав, пасты различных цветов	5 кг (4,6+0,4)	Да	45	22	98	98	от-20°С до +100°С,	60	3,5	1150	1092,5	1035
2. Химфлекс 3С (Затирка)			5 кг (4,5+0,5)	Да	45	22	98	98		60	3,5	1530	1453,5	1377
3. Himflex S (затирка)	Для заполнения швов между кислотоупорными изделяими.	Двухкомпонентный эпоксидный состав, цвет с10, с60	5 кг (4,6 +0,4)	да	45	22	98	98	От – 20°С до +100 С	45	3,5	875	831,25	787,5

Тел.: +7 804 333 4772
(Бесплатно по РФ)
Тел/факс: +7(8112) 601025

www.himflex.com
sale@himflex.ru - отдел сбыта
himflex@himflex.ru - технические вопросы по продукции

Россия, 180559, Псковская область, Пск. р-н. д. Родина, ул. Юбилейная д. 14